

## PORADUR 2K HS Auto

**PORADUR 2K HS Auto** on korkean kuiva-ainepitoisuuden omaava, kaksikomponenttinen, akrylaattipohjainen pintamaali. Sillä on erinomainen peittokyky ja säänkesto. Maali kestää hyvin polttoaineita, liuottimia ja useimpia happamia ja emäksisiä aineita.

Tuote:	Pintamaali		
Tuotenumero:	A1000		
Väri:	PP, RAL, NCS. Muut värit saatavilla tilauksesta.		
Kiiltoaste:	Kiiltävä		
Kuiva-ainepitoisuus %:	60 % (paino-%)		
Kuivakalvon paksuus:	Min. suositus 45 µm (yksi kerros)		
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 18-22 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C)		
Leittäminen:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,3-1,8 mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku, suutin 0,010"-0,017", paine ruiskun mukaan Tela, sivellin		
Käyttöaika:	8 tuntia (PORADUR H-Ero, H5000) 4 tuntia (PORADUR H-Rapid, H5100)		
Kuivuminen, 45 µm, 20°C (60°C):	Pölykuiva:	4 h (20 min)	
	Kosketuskuiva:	8 h (30 min)	
	Ylimaalattavissa märkää märälle:	20 min	
Pohjatyöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)		
Seossuhde:	PORADUR H-Ero kovettaja (H5000):	2:1	
	PORADUR H-Rapid nopea kovettaja (H5100):	2:1	
	PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000):	tarpeen mukaan	
Riittoisuus (teoreettinen):	n. 10-15 m <sup>2</sup> /ltr , ruiskutus 45µm sileälle pohjalle.		
Riittoisuus (käytännössä):	n. 8-12 m <sup>2</sup> /ltr, riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.		
Lämmönkestävyys:	Min. työskentelylämpötilasuositus -20°C (-4°F) Lämmönkestävyys (hetkellinen), kovettuneelle maalille; 235°C (455°F)		
Leimahduspiste / syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)		
Sammutus:	Vesi, pulveri, vaahto, CO2		
Ympäristö/jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote.		
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varasto-olosuhteissa.		

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteistä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.