

PORADUR 2K HS Pavimento							
<p>PORADUR 2K HS Pavimento lattiamaali perustuu erikoishartseihin ja siinä yhdistyy polyuretaani- ja epoksimaalien parhaat ominaisuudet; nopea kuivuminen, korkea vetolujuus ja hyvä tartunta erilaisille materiaaleille: mm. betonipinnat, tiili, harkko, rauta, teräs, alumiini, sähkösinkityt pinnat, lasikuitu ja ABS muovi.</p>							
Tuote:	Lattiamaaali						
Tuotenumero:	F1500						
Väri:	PP, RAL Classic, RAL Design, NCS, muut värit tilauksesta						
Kuiva-ainepitoisuus %:	70 % (paino-%)						
Kuivakalvon paksuus:	Min. suositus 75 µm.						
Viskositeettisuositukset:	Korkeapaineruisku tyypillisesti 35-40 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F))						
Levittäminen:	Korkeapaineruisku: yleisesti 0.010-0.019" suutin riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela, sivellin						
Käyttöaika:	24 tuntia suljetussa astiassa						
Kuivuminen (75 µm, 20°C):	<table> <tr> <td>Pölykuiva:</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>Kosketuskuiva:</td> <td>2 h</td> </tr> <tr> <td>Ylimaalattavissa märkää märälle:</td> <td>30 min</td> </tr> </table>	Pölykuiva:	1 h	Kosketuskuiva:	2 h	Ylimaalattavissa märkää märälle:	30 min
Pölykuiva:	1 h						
Kosketuskuiva:	2 h						
Ylimaalattavissa märkää märälle:	30 min						
Pohjatyöt:	Pesu ja karhennus.						
Seossuhde:	<table> <tr> <td>PORADUR H-Ero kovettaja (H5000):</td> <td>4:1</td> </tr> <tr> <td>PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000):</td> <td>tarpeen mukaan</td> </tr> </table>	PORADUR H-Ero kovettaja (H5000):	4:1	PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000):	tarpeen mukaan		
PORADUR H-Ero kovettaja (H5000):	4:1						
PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000):	tarpeen mukaan						
Riittoisuus (teoreettinen):	n. 6-8m ² , ruiskutus 75µm sileälle pohjalle.						
Riittoisuus (käytännössä):	Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.						
Leimahduspiste / syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)						
Sammutus:	Vesi, pulveri, vaahto, CO2						
Ympäristö/jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote.						
VOC:	< 420 g/ltr (maalauvalmis seos)						
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varasto-olosuhteissa.						

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.