

PORADUR 2K HS Pavimento	
PORADUR 2K HS Pavimento Golvfärg en skräddarsydd färg för olika golvytor. Den torkar snabbt samt besitter en god vidhäftningsförmåga. Färgen fäster vid krävande underlag såsom aluminium och ABS-plast samt på galvaniserad metall, tegel och mineralämnen.	
Produkt:	Golfvärg
Produktnummer:	F1500
Kulör:	PP, RAL Classic och Design, NCS. Andra färger på beställning.
Torrsubstanshalt %:	70 % (vikt-%)
Skiktjocklek (torr):	Minimum 75 µm rekommenderas.
Rekommenderat viskositet:	Högtryckspruta 35-40 s (DIN 4mm vid 20°C)
Applisering:	Högtryckspruta: typiskt munstycke 0.010-0.019" (beror på utrustning som används) Färgroller, pensel
Bruksliv (Användbar):	24 timmar i slutna behållare
Torktid (75 µm vid 20°C):	Dammtorr: 1 h Klibbfri: 2 h Övermålningsbar (vätt-i-vätt): 30 min
Underlag:	Väl rengjort, torr yta. Använd PORADUR 2K HS Adhero Vidhäftningsfärg vid svåra underlag.
Blandningsförhållande:	Härdare PORADUR H-Ero (H5000): 4:1 Förtunning PORADUR Dilux (Z6000): vid behov
Teoretisk färgåtgång:	n. 8-10 m ² /ltr , 75µm vid slät yta.
Praktisk färgåtgång:	4-6 m ² /l, varierar beroende på underlaget och appliseringen.
Flampunkt/Antändningspunkt:	25°C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Släckmedel:	Vatten, pulver, skum, CO ₂
Omgivning och säkerhet:	Se säkerhetsblad samt lokala lagar och regleringar
VOC:	<420 g/l (för bruksfärdig blandning)
Lagring:	24 månader i en sluten behållare under normala förhållanden

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.