

PORADUR 1K, 2K Poradex

PORADUR 1K, 2K Poradex on kaksikomponenttinen akryylipohjainen ruosteenestomaali, jolla on erinomainen suojaavuus korroosiota vastaan. Maali on helposti hiottava. Poradexia voi käyttää myös yksikomponenttisena versiona vähemmän vaativissa käyttökohteissa (esim. kohteissa joissa ei käytetä liuottimia tai muita herkästi reagoivia kemikaaleja). Poradex valmistetaan punaisessa sävyssä, mutta voidaan tarvittaessa sävyttää myös muihin sävyihin.

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Tuote: | Pohjamaali | |
| Tuotenumero: | t-por0122j5 | |
| Sävy: | Punainen, muut värit tarvittaessa | |
| Kuiva-ainepitoisuus %: | 70 % (paino-%) | |
| Kuivakalvon paksuus: | Minimisuositus 45 µm (yksi kerros) | |
| Viskositeettisuositukset: | Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35-40 s (DIN 4 mm 20 °C) | |
| Levitys: | Sivuilmaruiska, suutin 1,8-2,2 mm, paine 3,0-5,0 bar Korkeapaineruisku, suutin 0,013"-0,019", riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair sivellin | |
| Käyttöaika: | 8 tuntia suljetussa astiassa (2K) | |
| Kuivuminen (45 µm, 20 °C): | Pölykuiva: | 30 min (2K) |
| | Kosketuskuiva: | 1 h (2K) |
| | Ylimaalattavissa märkää märeille: | 30 min (2K) |
| Pohjatyöt: | Teräspinta: hiekkapuhallus Sa 2 ^{1/2} (ISO 8504-2) Muut materiaalit: karhennus tai vastaava puhdistusasteeseen Sa 2 ^{1/2} tai SaS | |
| Seossuhde: | PORADUR H-Ero kovettaja (H5000): | 4:1 |
| | PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000): | tarpeen mukaan |
| Teoreettinen riittoisuus: | n. 15-18 m ² /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 45 µm | |
| Käytännön riittoisuus: | Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä | |
| Leimahduspiste/syttymispiste: | + 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F) | |
| Sammutustapa: | Vesi, pulveri, vahto, CO ₂ | |
| Ympäristö / jätteet: | Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote | |
| Varastointi: | 24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa | |

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.