

PORADUR 2K Auto	
PORADUR 2K HS Auto on korkean kuiva-ainepitoisuuden omaava, kaksikomponenttinen, akrylaattipohjainen pintamaali. Sillä on erinomainen peittokyky ja säänkesto. Maali kestää hyvin polttoaineita, liuottimia ja useimpia happamia ja emäksisiä aineita.	
Tuote:	Pintamaali
Tuotenumero:	t-aut0122j9
Sävy:	PP, RAL, NCS. Muut värit saatavilla tilauksesta.
Kiiltoaste:	Kiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus %:	60 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 45 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 18-22 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levitys:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,3-1,8 mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku, suutin 0,010"-0,017", paine ruiskun mukaan Tela, sivellin
Käyttöaika:	8 tuntia (PORADUR H-Ero, H5000) 4 tuntia (PORADUR H-Rapid, H5100)
Kuivuminen (75 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 4h (20min, 60°C) Kosketuskuiva: 8h (30min, 60°C) Ylimaalattavissa märkää märälle: 20 min
Pohjatytöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR H-Rapid nope kovettaja (h5100): 2:1 PORADUR H-Ero kovettaja (H5000): 2:1 PORADUR Dilux ohennin (Z6000): tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 10-15 m ² /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 45 µm
Käytännön riittoisuus:	n. 8-12 m ² /ltr, riippuen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä
Lämmön kestävyys:	Min. työskentelylämpötilasuositus -20°C (-4°F) Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen), 235°C (455°F)
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.