

<b>PORADUR 2K Gardi</b>	
<b>PORADUR 2K Gardi</b> pohjamaali perustuu erikoishartseihin ja siinä yhdistyvät polyuretaani- ja epoksimaalien parhaat ominaisuudet; nopea kuivuminen, vahva korroosiosuoja, korkea vetolujuus ja hyvä tartunta erilaisille materiaaleille (mm. betonipinnat, tiili, rauta, teräs, alumiini, sähkösinkityt pinnat, lasikuitu ja ABS muovi).	
Tuote:	Pohjamaali
Tuotenumero:	t-gar0122j5
Sävy:	Harmaa tai valkoinen. Muut värit tarvittaessa.
Kuiva-aine %:	70 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 75 µm
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa) (68°F) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C) (68°F)
Levitys:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,8-2,2mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku: suutin 0,013"-0,019" riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela: Puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair sivellin
Käyttöaika:	24 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (75 µm, 20°C):	Pölykuiva: 1 tunti Kosketuskuiva: 2 tuntia Ylimaalattavissa märkää märälle: 30 min
Pohjatytöt:	Teräspinta: hiekkapuhallus Sa 2 <sup>1/2</sup> (ISO 8504-2) Alumiini: SaS Muut materiaalit: karhennus tai vastaava puhdistusasteeseen Sa 2 <sup>1/2</sup> tai SaS
Seossuhde:	PORADUR H-Ero kovettaja (H5000): 4:1 PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000): tarpeen mukaan
Riittoisuus (teoreettinen):	N. 6-8 m <sup>2</sup> /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 75 µm
Riittoisuus (käytännön):	Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO <sub>2</sub>
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	< 420 g/ltr (maalausvalmis seos)
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.