

PORADUR 2K Gardi Tx

PORADUR 2K Gardi Tx paksukalvopohjamaalissa on sidosaineena erikoishartsit ja siinä yhdistyy polyuretaani- ja epoksimaalien parhaat ominaisuudet; nopea kuivuminen, vahva korroosiosuoja, korkea vetolujuus ja hyvä tartunta erilaisille materiaaleille: mm. betonipinnat, tiili, rauta, teräs, alumiini, sähkösinkityt pinnat, lasikuitu ja kovamuovi. Lisäksi maalipinnasta muodostuu pysyvästi elastinen ja maalilla on hyvä peittävyys alhaisillakin kerrosvahvuuksilla.

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| Tuote | Paksukalvopohjamaali | | |
| Tuotenumero | t-gar0132j5 | | |
| Sävy | Harmaa tai valkoinen. Tilauksesta muu RAL sävy | | |
| Kuiva-aine % | 70 % | | |
| Kerrosvahvuus (kuivana) | Minimisuositus 75 µm | | |
| Viskositeetti | Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C) | | |
| Levitys | Sivuilmaruisku, suutin 1,8-2,2 mm, paine 3,0 – 5,0 bar Korkeapaineruisku, suutin 0,010"-0,020", paine ruiskun mukaan Tela: Puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair Sivellin | | |
| Käyttöaika | 24 tuntia suljetussa astiassa | | |
| Kuivuminen (75 µm) | Pölykuiva: | 1 tunti | |
| | Kosketuskuiva: | 2 tuntia | |
| | Ylimaalattavissa märkää märälle: | 30 min | |
| Pohjatyöt | Teräspinta: hiekkapuhallus Sa 2 ^{1/2} (ISO 8504-2) Alumiini: SaS Muut: hionta tai suihkupuhdistus | | |
| Seossuhde | PORADUR 2K Gardi Tx: | 4 osaa | |
| | PORADUR H-Ero kovettaja (H5000): | 1 osa | |
| | PORADUR Dilux ohennin (Z6000): | max. 5% paksukalvo-ominaisuuden säilyttämiseksi | |
| Teoreettinen riittoisuus: | N. 6-8 m ² /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 75 µm | | |
| Käytännön riittoisuus: | Riippuvainen pinnan tyypistä, karheudesta, profiilista ja maalin levitystavasta | | |
| Lämmön kestävyys: | Min. työskentelylämpötila -20°C Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen) jopa 235°C | | |
| Leimahduspiste/syttymispiste: | + 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F) | | |
| Sammutustapa: | Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂ | | |
| Ympäristö / jätteet: | Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote | | |
| Varastointi: | 24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa | | |

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.