

## PORADUR 2K Pavimento

**PORADUR 2K Pavimento** lattiamaali perustuu erikoishartseihin ja siinä yhdistyy polyuretaani- ja epoksimaalien parhaat ominaisuudet; nopea kuivuminen, korkea vetolujuus ja hyvä tartunta erilaisille materiaaleille: mm. betonipinnat, tiili, harkko, rauta, teräs, alumiini, sähkösinkityt pinnat, lasikuitu ja ABS muovi.

Tuote:	Lattiamaali		
Tuotenumero:	t-pav0122j5		
Väri:	PP, RAL Classic, RAL Design, NCS, muut värit tilauksesta		
Kuiva-ainepitoisuus %:	70 % (paino-%)		
Kuivakalvon paksuus:	Min. suositus 75 µm.		
Viskositeettisuositukset:	Korkeapaineruisku tyypillisesti 35-40 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F))		
Levittäminen:	Korkeapaineruisku: yleisesti 0.010-0.019" suutin riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela, sivellin		
Käyttöaika:	24 tuntia suljetussa astiassa		
Kuivuminen (75 µm, 20°C):	Pölykuiva:	1 h	
	Kosketuskuiva:	2 h	
	Ylimaalattavissa märkää märälle:	30 min	
Pohjatyöt:	Pesu ja karhennus.		
Seossuhde:	PORADUR H-Ero kovettaja (H5000):	4:1	
	PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000):	tarpeen mukaan	
Riittoisuus (teoreettinen):	n. 6-8m <sup>2</sup> , ruiskutus 75µm sileälle pohjalle.		
Riittoisuus (käytännössä):	Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.		
Leimahduspiste / syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)		
Sammutus:	Vesi, pulveri, vaahto, CO2		
Ympäristö/jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote.		
VOC:	< 420 g/ltr (maalausvalmis seos)		
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varasto-olosuhteissa.		

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.